

Краска интерьерная водно-дисперсионная акриловая

ВД-АК-201 «Новакрил-9»

Наименование показателей	Нормируемое значение
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65
Показатель концентрации ионов водорода, ед. рН	6,5-9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м, не более	170-210
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	0,8
Плотность, г/см ³ , не менее	1,5