

Пасты пигментные «НовакрилКолор-Н»

Наименование показателей	Нормируемое значение
Степень перетира, мкм, не более	20
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	40
Плотность пасты, г/см ³	1,6-2,0
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54